



Tablero de fibra de densidad media, ideal para ser usado en una amplia variedad de aplicaciones.

DISPONIBLE EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE ESPESORES

EXCELENTE TERMINACIÓN

PERMITE MOLDURAR Y DESFONDAR

GRAN VERSATILIDAD DE USOS



Características

- Producto de color claro.
- Superficie suave y homogénea.
- Humedad de 6 a 10% promedio.

Ventajas del producto

- Puede ser moldurado, perforado, ensamblado, atornillado o entarugado.
- Fácil de pintar, laquear, barnizar, laminar o enchapar.

Principales aplicaciones

- Fabricación de muebles.
- Arquitectura de interiores.
- Revestimiento de muros.
- Moldurados.
- Puertas.

Recomendaciones

- Los mejores resultados al cortar, se obtienen usando sierras con dientes de carburo de tungsteno y 40 ó 60 dientes para discos de 7" u 8", respectivamente.
- Se puede ensamblar con tornillos o tarugos.
- Usar tornillos de cuerpo recto y con hilo en toda su longitud. Realizar una perforación igual al diámetro del alma del tornillo, y 2 mm más profunda que el largo del tornillo. Instalarlos a una distancia mínima de 25 mm de las esquinas.

- Al usar tornillos de cabeza cónica, es necesario realizar un avellanado en la superficie del tablero.
- Al moldurar, elegir perfiles que sean preferentemente sin aristas ni rebajes muy angostos, ya que podrían reducir la resistencia al impacto y afectar la uniformidad en la terminación con pintura.

Almacenamiento

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso, usando soportes de igual altura.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

Tornillo y Diámetro Perforación

Tornillo Spax	Diámetro Perforación	
N°	mm	
4 - 5	2,0	
6 - 7	2,5	
8	3,0	
9	3,3	
Tornillo Soberbio	Canto	Cara
TRUPAN Liviano	4,5	4,5
TRUPAN Ultraliviano	4,5	4,5

Especificaciones Técnicas

TRUPAN	Dimensiones			Densidad prom. kg/m ³	Tolerancias	
	espesores mm	largo m	ancho m		espesor mm	diagonal mm
MDF Estándar	3 - 4 - 5,5	2,44	1,52	800	-/+0,15	3,0
MDF Liviano	9	2,44	1,52	600	-/+0,15	3,0
MDF Ultraliviano	12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 38 - 45 - 50	2,44	1,52	500	-/+0,15	3,0

Propiedades Físico-Mecánicas

TRUPAN	Espesores mm	Extracción de Tornillos	
		cara kg	canto kg
MDF Estándar	3 - 4 - 5,5	105	85
MDF Liviano	9	85	85
MDF Ultraliviano	12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 38 - 45 - 50	80	65

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.

Inscríbete y descarga útil contenido
araucosoluciones.com

Síguenos en:    

» Proyectos
 » Serie Cómo Hacer
 » Optimizador de Corte